

LAMBRIS

SAPIN DU NORD NATUREL | RABOTÉ | GRAIN D'ORGE

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
13 x 140	336	8

Longueur selon disponibilité et arrivage



PROFIL

Lambris sapin du Nord
Profil grain d'orge
Raboté
Taux de siccité : 16% (0;+2)
Naturel
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Qualité AB



Grain d'orge

ESSENCE

Sapin du Nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin
Densité : 450 kg/m³
Noeuds de forme et de taille variables



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE INTÉRIEUR

LAMBRIS

Sapin du Nord
Profil mini grain d'orge
Aspect de surface : raboté



LAMBRIS

SAPIN DU NORD NATUREL | RABOTÉ | MINI GRAIN D'ORGE

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
12 x 90	660	10
12 x 115	432	8
12 x 140	336	8

Longueur selon disponibilité et arrivage



Mini grain d'orge

PROFIL

Lambris sapin du Nord
Profil grain d'orge
Raboté
Taux de siccité : 16% (0;+2)
Naturel
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Qualité AB



ESSENCE

Sapin du Nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin
Densité : 450 kg/m³
Noeuds de forme et de taille variables



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE INTÉRIEUR

LAMBRIS

SAPIN DU NORD RÉVERSIBLE NATUREL | 1 FACE RABOTÉ, 1 FACE SCIÉ FIN

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
16 x 140	294	6

Longueur selon disponibilité et arrivage

PROFIL

Lambris sapin du Nord
1 face profil joint creux - Scié fin
1 face profil mini grain d'orge - Raboté
Taux de siccité : 16% (0;+2)
Naturel
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Qualité AB

ESSENCE

Sapin du Nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin
Densité : 450 kg/m³
Noeuds de forme et de taille variables

SPÉCIFICITÉ PRODUIT

Ce parement présente la particularité d'être réversible et par conséquent de proposer deux faces visibles.
Avec deux aspects de surface différents (scié fin et raboté) et deux profils bien distincts (joint creux et mini grain d'orge), ce parement se veut universel.



Face joint creux



Face mini grain d'orge



1 face Joint creux - 1 face mini Grain d'Orge



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE INTÉRIEUR

LAMBRIS

SAPIN DU NORD NATUREL | RABOTÉ | ÉLÉGIE

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
12 x 90	660	10
12 x 140	336	8

Longueur selon disponibilité et arrivage



PROFIL

Lambris sapin du Nord
Profil élégie
Raboté
Taux de siccité : 16% (0;+2)
Naturel
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Qualité AB



Élegie



ESSENCE

Sapin du Nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin
Densité : 450 kg/m³
Noeuds de forme et de taille variables



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE INTÉRIEUR

LAMBRIS DOUGLAS

AUBIER ACCEPTÉ NATUREL | RABOTÉ

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
12 x 140	336	8


Longueur selon disponibilité et arrivage

PROFIL

Lambris douglas aubier accepté
Profil mini grain d'orge
Raboté
Taux de siccité : 16% (0;+2)
Naturel
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Qualité AB



Mini grain d'orge



ESSENCE

Douglas aubier accepté
Provenance France
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage important
Densité : 530 kg/m³
Noeuds de forme et de taille variables



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE INTÉRIEUR

33